

KEMITURA FILOMAT/GLASNÅLEFILT

Tykkelse	3 mm lager	5 mm ikke lager	6 mm lager	12 mm lager	25 mm lager
Vægt gr/m ²	300 gr.	600 gr.	800 gr	1800 gr	4500 gr
Rl.længde	50 m	50 m	40 m	10&20m	5 m
Bredde	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm	1000 mm
Farve	hvid	hvid	hvid	hvid	hvid
Toksikologi	ufarlig	ufarlig	ufarlig	ufarlig	ufarlig
Thermisk stabilitet - op til	550 gr.C.	550 gr.C	550 gr.C.	550 gr. C	550 gr.C
Starter sintring	650 gr.C.	650 gr.C.	650 gr.C.	650 gr.C.	650 gr.C.
Densitet: 140 kg/m ³	Isoleringsevne: v/ 200gr.C. W/moK				0.055

Alle angivelser indeholder visse tolerancer. Kemitura glas nålefilt er fremstillet af E-glas fibre med diameter 6 μ til 10 μ . Ubrandbart iht DIN 4102. Indeholder ikke toksiske materialer eller tungmetaller. Giver ikke hudirritation. Kemitura glas nålefilt er relativt stabile overfor vibrationer.

Alle oplysninger i dette produktblad er indikative, hvorfor Kemitura ikke kan hæfte herfor. Kemitura kender ikke de endelige applikationer, hvorfor vi ikke kan udstikke nogen form for garanti.