

POLYURETAN BELAGD GLASFIBER VÄV

PRODUKT	FÄRÖ	BREDD CM	TOTAL VIKT	TEMPERATUR
1032-1-SP	GRÄ	100 CM	220 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
1032-2-SP	GRÄ	150 CM	235 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
3200-1-SP	GRÄ	100, 127 CM	435 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
3200-2-SP	GRÄ	100, 127, 150, 206 CM	455 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
4200-1-SP	GRÄ	100, 120 CM	620 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
4210-1-SP	GRÄ	100, 150 CM	670 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
4210-2-SP	GRÄ	100, 150 CM	690 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
05258 FC854 **	GRÄ	120 CM	425 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
05258-2-SP(HP)	GRÄ	150 CM	455 Gram/m2	PU -50 till +200°C, Väv +600°C
4415-1-SP *	GRÄ	100, 120 CM	665 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
4415-2-SP *	GRÄ	100, 120 CM	690 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
05315 FC854**/*	GRÄ	120 CM	480 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C
05315-1-SP(HP)*	GRÄ	120 CM	505 Gram/m2	PU -50 till +200°C, Väv +600°C
05315-2-SP(HP)*	GRÄ	120 CM	540 Gram/m2	PU -50 till +200°C, Väv +600°C
92209-1-PW	VIT	100, 120 CM	900 Gram/m2	PU -36 till +150°C, Väv +600°C

** = Polyuretan finish.

* = Stål förstärkt väv.

Andra bredder och kvaliteter kan förekomma.

För mer information, var god kontakta Kemitura. (Kontakt sida.)

2005-10-17

Alle udsagn i dette datablad er udtryk for holdninger, som vor leverandør mener er rigtige og troværdige, men fremstilles uden yderligere garanti og ansvar fra leverandørens og Kemitura Gruppens side. Udsagn vedrørende mulig brug af vore produkter er ikke ment som anbefaling til krænkelse af patenter. Ingen patentgaranti af nogen art, udtrykt eller antydet, er fremlagt eller tilsigtet.

Kemitura Group Industrivej 9 Vassingerød DK - 3450 Lynge Danmark

E-mail kemitura@kemitura.se Tel. SE +46(0)31 47 17 55

Tel. DK +4547171855 Fax. +4547172511